

Грузовик по заказу: 2026 года

Датагрузки: 26.04.2026

Изготовитель/Грузоотправитель: филиал

№ заказа : Z261603349.350

"Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК)

№ приказа : 0021072234.29

ПАО "ЕВРАЗ"

Вагон (машина): 56181738

Грузополучатель: Акционерное общество "Металлоторг"

Цех, стан: 014

Назначение назначения:

Способ отправления: 1

Способ упаковки: пачки

Наименование продукции: Круг 140

Количество грузовых мест (пачек): 2

Марка стали: 45

Категория:

Д протек: ГОСТ 2590-2006

НД марки: ГОСТ 1050-2013

НД изделия: ГОСТ 1050-2013

Основная информация о продукции

№ пп	№ плавки	№ груз. места	Длина, мм	Вид длины	№ пачки	Объем поставки	
						Кол., шт.	Масса нетто, т
1	622094	1	6000	МД	3768916	8	5.730
2	622094	2	6000	МД	3768918	8	5.725
Итого:						16	11.455

Корректировка: 0. шт.

Определение массы продукции произведено в связках на платформенных весах «Гранит» модели ВСДП Д.15.120.15, с предельной погрешностью 0,3% при массе связки от 1,7 до 4тн; 0,2% при массе связки свыше 4тн.

Химический состав

№ плавки	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	V	Nb	N	As
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
622094	0.462	0.55	0.21	0.013	0.013	0.029	0.049	0.011	< 0.0020	0.0048	< 0.0050	0.0039	0.0007

Физико-механические свойства

№ плавки	Предел текуч	Врем. сопр.	Относител. Удлинение	Относител. сужение	Макроструктура	Тверд. (НВ)
	Н/мм2	Н/мм2	%	(%)		
622094	357	604	15	38	соотв.НД	216

Условия поставки

Наименование требования	Обозначение	Наименование требования	Обозначение
Группа качества поверхности	ЗГП	Состояние поставки	ГК
Класс кривизны	IV	Точность прокатки	B1

Указанная в сертификате продукция соответствует требованиям действующей НД.

Способ выплавки стали: кислородно-конвертерный.

Внепечная обработка проведена.

По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "ТК ЕВРАЗ" на адрес: <http://www.evraz.com/ru/products/claims/>. Подлинность сертификата качества можно проверить по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/certificates-check/>. Изготовитель гарантирует предельное содержание радионуклидов в выплавленном металле 0,3 Бк/кг в соответствии с СП 2.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-94/2010)".