



Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" (Код:8093)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 5781-82 - Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства		Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
64415987		930108	06.05.2026	26, 4700105499	0021080617	2	4	3033488	01	18	СВЯЗКИ

N пп	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг- мест	Вес (т)
									A	B	C					
1	10	561946		A-I	Арматура 16				16		12000	М/Д		1	2	9.360
2	20	462299		A500C	Арматура 16 (2ф)	2ф	ОВ2		16		12000	М/Д	ОМ1	1	16	62.870

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 2

Итого по позиции № 10: 2 9.360 Итого Нетто: 18 72.230
Итого по позиции № 20: 16 62.870 Итого Нетто + Увязки: 72.410
Итого Брутто: 72.410

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cε
1	561946	Ст3пс	0.2000	0.0700	0.4500	0.0180	0.0150	0.0280	0.0250	0.0260	0.0020	0.0050								
2	462299		0.1800	0.0700	0.6900	0.0290	0.0140	0.0240	0.0350	0.0330	0.0020	0.0060	0.0030	0.0010	0.0029	0.0010	0.0010			0.3100

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																													
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства						Ударная вязкость					Твер- дость		Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь попер. ребер, f _к	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели					
			H/мм2			%			Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Дж/см2	хоп. изг.	Изгнб с разгб.	Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний							И1	И1	И1	И1		
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}	σ _в / σ _т	δ ₅	δ _p													δ _{max}							Мех.стар +20 °C	НВ
																													S
1	561946	Ст3пс	449	317					36.5																				
			451	322					35.0																				
2	462299		704	595		1.18	21.5	8.0	8.4											0.097									
			692	585		1.18	20.0	8.0	8.4																				



Смотрите продолжение



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №: 122613616

(ст. 252)

Вид документа 3.1

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005991



Продолжение
Лист: 2 из 2

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5гн +/- 10кг, от 5гн до 15гн +/- 20кг.
Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1



На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПин 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

ЦЫГОВА Л. С., Ст. контролер УК

06.05.2026 18:12:41

591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

Страна происхождения: РОССИЯ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122613616



Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" (Код:8093)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 5781-82 - Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 64415987

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С орт	Вес, тн.
									A	B	C	D			
1	561946	4	2522256106	ГОСТ 5781-82	Ст3пс	A-I	Арматура 16		16		12000		М/Д	1	4,720
2	561946	6	2522255911	ГОСТ 5781-82	Ст3пс	A-I	Арматура 16		16		12000		М/Д	1	4,640
3	462299	1	2522263904	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,240
4	462299	5	2522263930	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,410
5	462299	7	2522263940	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,140
6	462299	9	2522264095	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,210
7	462299	11	2522264161	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	2,820
8	462299	13	2522264383	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,780
9	462299	15	2522264391	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,190
10	462299	17	2522264394	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,250
11	462299	19	2522264398	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,200
12	462299	21	2522264405	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,290
13	462299	23	2522264448	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,180
14	462299	25	2522264462	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,850
15	462299	27	2522264480	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,890
16	462299	29	2522264493	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,110
17	462299	31	2522264509	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,700
18	462299	33	2522264537	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,610

Итого Нетто : 72,230

Итого Нетто + увязка : 72,410

Реквизит : 0,000

Итого Брутто : 72,410

Итого штук : 18

